



2K ECO-Klarlack 2:1

Eigenschaften

4CR 2K ECO-Klarlack ist ein füllkräftiger 2K-Acryl-Klarlack mit UV-Schutz, der ohne Verdünnerzugabe verarbeitet wird. Hervorragender Glanz und Lackstand bereits nach einem Spritzgang, somit hohe Material- und Zeiter sparnis. Verarbeitungsfertig durch Zugabe von 4CR Härter 0407 oder 0041. Hohe Beständigkeit gegen Witterungs- und Umwelteinflüsse, vergilbungsfest, dauerhafte Glanzhaltung.

Anwendung

Verarbeitungsbedingungen ab +10°C und bis 75% relative Luftfeuchtigkeit.

HVLP:

Spritzdruck: Empfehlungen der Pistolenhersteller beachten

Spritzdüse: 1,3 - 1,4 mm

Spritzgänge: 1-2

RP (empfohlen):

Spritzdruck: Empfehlungen der Pistolenhersteller beachten

Spritzdüse: 1,2 - 1,3 mm

Spritzgänge: 1-2

Abluftzeit: 4 - 5 Min. zwischen den Spritzgängen und vor der Endtrocknung

Trocknung:

Objekttemp. 20°C: staubtrocken nach 30 Min., grifffest nach 6 h, montagefest nach 24 h.

Objekttemp. 60°C: staubtrocken nach 5 Min., grifffest nach 30 Min., montagefest nach 2 h.

Technische Daten

Ergiebigkeit	6 - 8 m²/l
Verdünnung	Ohne Verdünnerzugabe verarbeiten !
Härter	4CR 0407
Mischungsverhältnis	2:1 nach Volumen
Farbton	farblos
Spritzviskosität 20°C	16 - 18 s 4 mm DIN
Topfzeit	4 - 6 h
Schichtstärke / Trockenfilm	40 - 50 µm

Lagerung

Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 3 Jahre lagerfähig.